

A moulded quality high-density polyurethane

En støbt polyurethan af høj densitet

Un polyuréthane moulé de haute densité

Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum

Poliuretano moldeado de alta calidad y densidad

Poliuretano stampato di qualità ad alta densità

Formowany poliuretan o wysokiej gęstości

Orac nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM201 - 05/2024 EN/DK/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

Product range

Produktudvalg

Gamme de produits

Produktreihe

Gama de productos


Gamma di prodotti

Gama produktów




Cornices (ornamented and/or big)

Stuklister (ornamenterede og/eller store)
Eckleisten (ornamentiert und/oder groß)
Cornisas (ornamentadas y/o grandes)
Cornici soffitto (ornamentali e/o grandi)
Gzymsy (ozdobne i/lub duże)




Panel mouldings (ornamented and big)

Paneler (ornamenterede og store)
Cimaies (ornementées et grandes)
Wandleisten (ornamentiert und groß)
Molduras (ornamentadas y grandes)
Cornici per boiserie (ornamentali e grandi)
Listwy ścienne (ozdobne i duże)



Indirect lighting

Indirekte belysning
Profils d'éclairage indirect
Indirekte beleuchtung
Iluminación indirecta
Illuminazione indiretta
Listwy oświetleniowe



3D Wall covering

3D Vægpaneler
Revêtement mural 3D
3D Wandverkleidung
Revestimiento de pared 3D
Rivestimento 3D
Panele ścienne 3D



Ceiling roses

Rosetter
Rosaces
Rosetten
Rosetón
Rosone
Rozety



Decorative elements

Dekorative elementer
Éléments décoratifs
Zierelemente
Elementos decorativos
Elementi decorativi
Pilastry i kolumny

Product advantages

Produktfordele

Avantages produits

Produktvorteile

Ventajas del producto

Vantaggi del prodotto

Zalety produktu



Allows deep reliefs and ornamented profiles
Muliggør dybe relieffer og ornamenterede profiler
Possibilité de relief pour des profils ornementés
Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile
Permite crear relieves profundos y perfiles ornamentados
Possibilità di profili decorati con disegni in rilievo
Głębokie reliefy i ozdobne profile



Sharp edges for an optimal design
Skarpe kanter for et optimalt design
Profils à lignes saillants pour une conception optimale
Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
Líneas pronunciadas para un diseño óptimo
Dettagli definiti per un design ottimale
Ostre krawędzie dla optymalnego wzornictwa

Orac Flex®: see UM205



Range of flexible products available (reference + F)
Udvalg af fleksible produkter tilgængelig (reference + F)
Gamme de produits flexibles disponibles (référence + F)
Biegbare Produkte verfügbar (Referenz + F)
Gama de productos flexibles disponibles (referencia + F)
Gamma di prodotti flessibili disponibili (riferimento + F)
Dostępna gama elastycznych produktów (odniesienie + F)



Ease of cutting and installation
Nem at skære og installere
Facile à recouper et à installer
Einfach zu sägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar
Facile da tagliare e installare
Łatwość cięcia i montażu



Can be sanded
Kan slibes
Peut être poncé
Schleifbar
Se puede lijar
Può essere carteggiato
Możliwość szlifowania



Resistant to most common cleaning detergents and moisture
Modstandsdygtig over for de fleste almindelige rengøringsmidler og fugt
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting
Nem at færdiggøre med en kvalitetsmaling. Kun UV-stabil efter den afsluttende maling
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu

Orac characteristics

Orac egenskaber
Orac caractéristiques
Orac Eigenschaften
Características de orac
Caratteristiche di orac
Charakterystyka Orac



Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting
Grundede produkter, som skal males med kvalitetsmaling. Ikke UV-resistente. Kun UV-stabile efter den afsluttende maling
Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final
Prodotti primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità. Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu



Contact us for exterior options or explore the ORAC Xterio® collection if available in your market
Kontakt os for uendørs muligheder, eller udforsk ORAC Xterio®-kollektionen, hvis den er tilgængelig på dit marked
Contactez-nous pour les options disponibles en extérieur ou explorez la collection ORAC Xterio® si elle est disponible sur votre marché
Kontaktieren Sie uns, um sich über die Verwendung im Außenbereich zu informieren, oder erkunden Sie die ORAC Xterio®-Kollektion, falls sie in Ihrem Markt verfügbar ist
Contáctanos para conocer las opciones de exterior o explora la colección ORAC Xterio® si está disponible en tu mercado
Contattateci per le opzioni esterne o esplorate la collezione ORAC Xterio® se disponibile nel vostro mercato
Skontaktuj się z nami w sprawie opcji zewnętrznych lub poznaj kolekcję ORAC Xterio®, jeśli jest dostępna na Twoim rynku



Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives
Modstandsdygtig over for opdeling. Dimensionelt stabil ved korrekt installation i henhold til instruktionerne og brug af DecoFix-klebmidler
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix
Odporny na pęknięcie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Integrated V-fix for easy glueing
Integreret V-fix for nem limning
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag
V-fix integrado para un pegado fácil
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Acoustically neutral
Akustisk neutral
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro
Acusticamente neutro
Neutralny akustycznie



Heat resistance: max. 65°C | 149°F
Varmebestandighed: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: Dimensionsstabil bis max. 65°C
Resistencia al calor: máx. 65°C
Resistenza al calore: max. 65°C
Odporność na ciepło: maks. 65°C

Technical info

Teknisk information
Informations techniques
Technische Informationen
Información técnica
Informazioni tecniche
Informacje techniczne



Composition: Polyurethane
Sammensætning: Polyurethan
Composition: Polyuréthane
Inhaltsstoff: Polyurethan
Composición: Poliuretano
Composizione: poliuretano
Skład: Poliuretan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
Ozonudtærringsfaktor: 0 (CFC-fri)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
Współczynnik zużycia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)



Hardness: > 30 shore D
Hårdhed: > 30 shore D
Dureté: > 30 shore D
Härte: > 30 shore D
Durezza: > 30 shore D
Durezza: > 30 shore D
Twardość: > 30 Shore D



Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde
Indeholder ingen giftige stoffer; fri for asbest, cyanider og formaldehyd
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyanków i formaldehydu



Density: ±215 kg/m³
Densitet: ±215 kg/m³
Densité: ±215 kg/m³
Dichte: ±215 kg/m³
Densidad: ±215 kg/m³
Densità: ±215 kg/m³
Gęstość: ±215 kg/m³



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
Vandabsorption (efter 24 timer): < 0,1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0,1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%
Assorbimento d'acqua (dopo 24 ore): < 0,1%
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0.1%




Heat conductivity: λ = 0,038 W/mK
Varmeledningsevne: λ = 0,038 W/mK; λ = 0,038 W/mK
Conductivité thermique: λ = 0,038 W/mK
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,038 W/mK
Conductividad de calor: λ = 0,038 W/mK
Conducibilità del calore: λ = 0,038 W/m K
Przewodność cieplna: λ = 0,038 W/mK



Standard not fire retardant. Products can be treated with a fire-retardant coating to obtain European certification B-s2 d0 (EN 13501-1) (equivalent to class 1 in the UK) or C-s2 d0 (for full wall covering)
Standard ikke brandhæmmende. Produkterne kan behandles med en brandhæmmende belægning for at opnå europæisk certificering B-s2 d0 (EN 13501-1) (ækvivalent med klasse 1 i Storbritannien) eller C-s2 d0 (til fuld vægbelægning).
Norme non ignifuge. Les produits peuvent être traités avec un revêtement ignifuge pour obtenir la certification européenne B-s2 d0 (EN 13501-1) (équivalent à la classe 1 au Royaume-Uni) ou C-s2 d0 (pour un revêtement mural complet).
Standardmäßig nicht feuerhemmend. Die Produkte können mit einer feuerhemmenden Beschichtung behandelt werden, um die europäische Zertifizierung B-s2 d0 (EN 13501-1) (entspricht Klasse 1 im Vereinigten Königreich) oder C-s2 d0 (für vollständige Wandverkleidung) zu erhalten.
No es ignífugo de fábrica. A los productos se les puede aplicar un tratamiento retardante para obtener la certificación europea B-s2 d0 (EN 13501-1) (equivalente a la clase 1 en el Reino Unido) o C-s2 d0 (para revestimiento completo de paredes).
Standard non ignifugo. I prodotti possono essere trattati con un rivestimento ignifugo per ottenere la certificazione europea B-s2 d0 (EN 13501-1) (equivalente alla classe 1 nel Regno Unito) o C-s2 d0 (per il rivestimento completo delle pareti).
Standardowo nie są ognioodporne. Produkty mogą być pokryte powłoką ognioodporną w celu uzyskania europejskiego certyfikatu B-s2 d0 (EN 13501-1) (odpowiednik klasy 1 w Wielkiej Brytanii) lub C-s2 d0 (dla pełnego pokrycia ścian).

	<25% surface	>25% surface
Products in Purotouch WITH our fire retardant coating	B s2 d0	C s2 d0




Purotouch®: A+ VOC 0%

Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).
Indendørs VOC (Volatile Organic Compounds) indåndingsrisiko, skala fra A+ (meget lav emission) til C (høj emission).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).
Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Storage and installation conditions

Opbevarings- og installationsforhold
Conditions d'installation et de stockage
Lager- und Installationsbedingungen
Condiciones de almacenamiento y de instalación
Condizioni di stoccaggio e installazione
Warunki przechowywania i instalacji



Installation

Installation
Installation
Installation
Instalación
Installazione
Instalacja



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Se alle vores videoer online
Regardez toutes nos vidéos en ligne
Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
Consulta todos nuestros vídeos online
Guardate tutti i nostri video online
Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

KUN FULD GARANTI MED DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTIA COMPLETA SOLO SI SE UTILIZA DECOFIX
GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Se hvilke limtyper der skal bruges, og beregn den mængde, du har brug for, for at opnå den perfekte installation
Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
Vea qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji



Interior, porous and dry surface

Indendørs, porøs og tør overflade
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas
Superficie interna, porosa e asciutta
Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



Heavy profiles

Tunge profiler
Grandes moulures
Große Profilen
Perfiles pesados
Profili pesanti
Ciężkie profile



Exterior, non-porous or humid surface

Udendørs, ikke-porøs eller fugtig overflade
Extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
Außen, nicht-saugfähige Untergründe oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
Esterno, superficie non porosa o umida
Zewnętrzna, nieporowata lub wilgotna powierzchnia

1



Seal wall/ceiling

Forsegel væg/loft
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Collante per parete/soffitto
Mocowanie do ściany/sufitu



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive



FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft
FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



DecoFix Power

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive



FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft

2



Joints between mouldings

Fuger mellem profiler
Joints entre les profils
Nahtverbind. zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Giunte tra i profili
Połączenia między listwami



DecoFix Ultra

Polymer-based adhesive

FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



3



Filler & finishing

Filler & afslutning
Enduit et finition
Verfugen und Endbearbeitung
Relleno y acabado
Stucco e finitura
Wypelnienie i wykończenie



DecoFiller

Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



Paint

Maling
Peinture
Farbe
Pintura
Pittura
Farba



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Vores produkter har en mat grundet overflade med fremragende vedhæftning til maling. UV-stabil kun efter den afsluttende maling. Brug vandbaseret maling eller test alternative produkter. Orac påtager sig ikke ansvar for resultaterne efter manipulation. Følg malerleverandørens instruktioner.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. UV-beständig erst nach der Endlackierung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.