

Skovgaard & Frydensberg SKOLETAVLELAK



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skoletavlelakken er baseret på alkyd. Malingen kan således binde på tørre og fedtfri overflader inden- og udendørs. Det anbefales ikke at bruge den på alkaliske overflader, såsom kalk. Se evt. datablad for produktet der skal behandles. Skoletavlelakken anvendes også som almuefarve og de 5 farver, der findes kan blandes indbyrdes til flotte pastelfarver. Farve: Sort, grøn, blå, rød, og grå.

Indeholder

Terpentin, alkyd og pigmenter

Rækkeevne

1,3 m² pr. 500 ml ved 3 påføringer

Emballage størrelser

0,5 L, 1,0 L og 2½ L

Glans

Mat

Opløsningsmiddel

Terpentin

Fortynding

Terpentin

Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i terpentin

Tørretid

Tør og overmalbar efter ca. 12 timer ved 20°C, 5+% RF

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overfladen så den er fast, ren og tør.
- 2 Grund evt. overfladen, hvis den er stærkt sugende. Grundning kan foretages med en 15-20% fortyndet skoletavlelak. Til fortynding anvendes mineralsk terpentin.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast og fjern slibestøv.
- 4 Påfør skoletavlelakken med pensel eller rulle, kan også sprøjtes på.
- 5 Lad skoletavlelakken tørre ca. 12 timer mellem lagene.
- 6 Lad skoletavlelakken hærde 5-7 dage, inden den tages i brug.
- 7 Det anbefales at anvende gammeldags og ikke olieholdigt kridt, som skrivekridt.