

TRESTJERNER Gulvmat

TRESTJERNER Gulvmatt

Produktbeskrivelse

Type

Helmat gulvflak til træ- og parketgulve.

Egenskaber og fordele

Vandfortyndbar og lugtsvag. Har oliens udseende og lakkens slidstyrke. Usynlig lakfilm. Produktet giver et transparent, helt mat, lunt og dæmpet udtryk, som fremhæver træværkets naturlige udseende. Lakken indeholder aktivt lysfilter, som hæmmer gulning af træværket og modvirker nedbrydning af lakfilmen.

Anvendelsesområde

Gulve og trapper i massivt træ og parket samt møbler. Anvendes på ubehandlede, lakerede samt olie- og ludbehandlede underlag. Kan også anvendes på vinyl- og linoleumsgulve.



Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l og 3 l
Fås i følgende baser	
Toning	Skal ikke tones.
Glansgrad	Ved 60°: 2-5. Ved 85°: 3-6.
Generisk type	Vandfortyndbar akryl-/polyurethanlak.
Tørstofindhold efter volumen	27 ± 2 volumen%
Litervægt	1.04
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. "Ny og bedre" må ikke blandes med tidligere version af produktet. Omrøres godt både før og under arbejdet.

Påføringsværktøjer / -metoder

Lakpensel eller rulle til ensartede underlag.

Påfør lakken ensartet og fyldigt i træværkets længderetning med pensel og rulle. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør lak.

Rengøring af maleværktøj

Vand.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	27 – 34

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Tørretider

Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørre- og overlakeringstiden.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overlakeres efter	4 time(r)
Klar til brug	8 time(r)
Gennemhærdet	2 uger

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Nyt, ubehandlet og slebet gulv:	Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrems med TRESTJERNER Gulvrens . Påfør 3 strøg TRESTJERNER Gulvmat . På ny, nedslibet og olieret eg, samt eksotiske træsorter, påfør TRESTJERNER Gulv lak Oliebaseret som første lag.
Olierede, lakerede og tidligere fabrikslakerede flader:	Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afremses med TRESTJERNER Gulvrens . Lakerede og tidligere fabrikslakerede flader slibes matte, herefter slibning med slibepapir korn 150-180. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og omhyggelig mattering. Støvsug og aftør overfladen omhyggeligt med en microfiberklud. Påfør 2 strøg TRESTJERNER Gulvmat . NB! På tidligere oliebehandlede gulve sættes først en prøve for at kontrollere, at lakken er kompatibel med olien.

Gulvbelægninger:

Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer.
Afrens med **TRESTJERNER Gulvrens**.
Let matslibning med slibepapir korn 150-180. Støvsug og aftør derefter overfladen med en mikrofiberklud.
Påfør 2 strøg **TRESTJERNER Gulvmat**. BEMÆRK! Nogle gulve er uegnede til malebehandling. Lav en prøve på et mindre synligt sted på gulvet og kontrollér vedhæftning til underlaget.

Vedligeholdelse

Undgå gulvvask og tæpper på gulvet de første 2 uger efter lakering.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Miljømærkning



Produktet er testet efter tre dage (SP) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4101811

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.