

JOTUN Microgrunder DK

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar grunder til inden- og udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Har god indtrængning i finporøse og let smittende overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende vandige malebehandling.

Anvendelsesområde

Anvendes på alle porøse mineralske overflader både inden- og udendørs. Anvendes til forbedring af vedhæftning på områder som puds, gipsplader, spartlede områder m.m., inden tapet, glasvæv og lignende opsættes.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Toning	Skal ikke tones.
Kulører	Blå.
Generisk type	Vandfortyndbar styrenacryl dispersion, tyndtflydende.
Tørstofindhold efter volumen	14 ± 2 volumen%
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet skal ikke danne film.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller sprøjte. Hvis overfladen er meget kraftigt sugende, kan det være nødvendigt at påføre 2 gange.

Rengøring af maleværktøj

Uhærdet grunder fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, mens grunderen endnu er våd.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
	5 - 10	100 - 200	14 - 28
Kommentarer: Afhængig af underlagets sugsevne.			

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Berøringstør 1 time(r)

Kan overmales efter 2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Spartlede områder afstøves efter evt. slibning. På tidligere behandlede områder, som er afrenset ned til underlaget, skal afrensningen være meget omhyggelig og afstøvningen effektiv, således at overfladen kun er let smittende.

Grunding

Anvendes ufortyndet på sugende underlag. Produktet skal suge ind i underlaget og må ikke fremstå blank efter optørring.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Produktet er holdbart i mindst to år i uåbnet emballage.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.