

JOTUN Grunning for tapet

[illegible]

Hvid interiørgrunding, der baseret på alkrylmodificeret PVA (copolymer)

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.

Overmalbar
Övermålningsbar

Vann/
IOTUN Penselrens

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
Kulører	Gråhvidt
Tørstofindhold efter volumen	53 ± 2 volumen%
Litervægt	1.3
pH værdi	8.5 til 9.5
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.

Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

JOTUN Grunning for tapet

Påfør med en rulle og fordel jævnt.
Brug pensel til fordeling.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprøjtevinkel	50-80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Forbrug

Forbruget er afhængig af hvilken type tapet, som skal behandles.
Papirtapet: 10-15 m²/l
Tekstiltapet: 2-6 m²/l (afhængig af tekstiltapet).

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.
Udluft godt under og efter påføring.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Ved høj luftfugtighed og/eller lav temperatur, eller stort forbrug af **JOTUN Grunder til Tapet** skal tiden for overmaling forlænges. Dette for at undgå efterlugt.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	12 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Urene underlag rengøres, inden grunderen påføres. Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**.

Tapet som har løsnet i samlinger, langs lister og i hjørner, skal limes fast inden behandling med **JOTUN Grunding for tapet**.

Kontroller at der ikke forekommer andre løse punkter. Hvis ja, udbedres disse ved at lave et snit og lime fast.

Grunning

JOTUN Grunder til Tapet skal påføres ensartet og ikke for tykt med en rulle.

Påføres ensartet således at hele underlaget bliver behandlet. Fordeles med pensel, men rulle bør benyttes så tæt ind på lister og lign. som muligt for at undgå nuancer i det færdige resultat. Sørg for samme mætningsgrad mellem pensel og rulle. Afbryd ikke påføringen midt på underlaget, mal hele felter færdig ad gangen for at undgå helligdage.

Når **JOTUN Grunder til Tapet** er påført kan blæring alligevel ske. Disse udbedres som nævnt ovenfor.

Topstrøg

Alkydbaseret maling bør ikke anvendes direkte på tekstiltapeter.

Anbefalet topstrøg: **LADY Wonderwall, LADY Pure Color, LADY Balance, LADY Vegg 10, JOTUN Væg og Loft, JOTAPLAST Væg, JOTAPROFF PVA/Akryl** eller **SENS Vegg panel list 10/30**.

Vedligeholdelse

Skal overmales i løpet af kort tid. Derfor ingen behov for rengøring/vedligeholdelse.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.