

JOTUN Panellak

JOTUN Panellakk

Produktbeskrivelse

Type

Mat, vandfortyndbar panellak.



Egenskaber og fordele

Næsten transparent udseende. Indeholder lysfilter som effektivt reducerer gulning. Beskytter overfladen mod fedtmærker, vand og andet, der kan give skæmmende pletter. Nem at påføre – uden dryp og stænk. Sidder godt i penslen. Lugtsvag og kort tørretid. **JOTUN Panellak** er en klar base, der kan bruges både som klar og tonet i udvalgte farver.

Anvendelsesområde

Indendørs på gulnet/tidligere behandlet træværk. Specielt velegnet til tidligere olie- og voksbehandlede paneler. Begynd altid med at lave et prøveopstrøg på tilsvarende underlag for at undersøge, om farven er som ønsket. Også velegnet til nye paneler.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar
Overmålningsbar



JOTUN Penselrens/
Vann

Produktdata

Emballagestørrelser

0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l)

Fås i følgende baser

Klar.

Kulører

JOTUN Panellak kan anvendes som klar eller tones i **Jotun Multicolor** til hvidlige nuancer eller udvalgte farver. Træværkets forskellige gule nuancer vil påvirke slutfarven. Rigtig farve fremkommer efter optørring.

Glansgrad

Mat

Tørstofindhold efter volumen

29 ± 2 volumen%

Litervægt

1.11

pH værdi

8.5 til 9.5

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 65 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad, fyldig pensel.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	10 – 12	83 – 100	24 – 29

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Gulnet ubehandlet panel/ træværk (fyr/gran):	Afrens med JOTUN Specialrens Gulnet Træ iht. brugsanvisningen. Træværket skal være tørt inden videre behandling. Slib let med slibepapir. Fjern slibestøv. Lav prøveopstrøg for at se, om farven er som ønsket. Påfør JOTUN Panellak på 1-2 brædder i bræddernes længderetning. To strøg giver bedre beskyttelse mod gulning og giver en stærkere farvevirkning.

Tidligere behandlet panel/
træværk (fyr/gran):

Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling** iht. brugsanvisningen.
Træværket skal være tørt inden videre behandling. Slib let med slibepapir.
Fjern slibestøv. Lav prøveopstrøg for at se, om farven er som ønsket.
Påfør **JOTUN Panellak** på 1–2 brædder i bræddernes længderetning. To strøg
giver bedre beskyttelse mod gulning og giver en stærkere farvevirkning.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: 4322542

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.