

JOTUN Rullespartel Medium Universal

Jotun Rullesparkel Medium universal

Produktbeskrivelse

Type

Letspartel til indendørs brug i tørre rum. Specielt udviklet til fuldspartling samt rullepåføring og kan med fordel også anvendes til pletreparation og spartling af samlinger. God allround-spartel til de fleste typer underlag.



Egenskaber og fordele

Nem at påføre med rulle og nem at slibe. Spartlen giver minimal poredannelse på ikke-sugende underlag og er derfor meget velegnet på tidligere malebehandlede underlag. **JOTUN Rullespartel Medium Universal** giver en flot og ensartet overflade, som kan overmales.

Anvendelsesområde

Anvendes til pletreparationer og fuldspartling af puds, beton, letbeton, glasvæv/-filt samt gips- og bygningsplader. Anvendes sammen med sparteltape/-strimmel ved spartling af samlinger på gipsplader.

23°C – 50% R.H. 23°C – 50% R.H.



Produktdata

Emballagestørrelser	10 l spand.
Kulører	Lysegrå.
Generisk type	Baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer og kombineret med finknust dolomitmarmor.
Tørstofindhold efter volumen	60 ± 2 volumen%
Litervægt	1.1
Partikkel størrelse	Max 0,2 mm
Fyldeegenskaber	0-4 mm

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, spartel eller højtrykssprøjte.

Anbefalet påføring med grov rulle til påføring af spartel.
Kan også håndspartles eller påføres med højtrykssprøjte.
Fordeling af spartelmassen udføres med en spartel eller et filtsebræt.

Vejledende data for airless spray

Dysetørrelsen tilpasses sprøjtens kapacitet.

Rengøring af maleværktøj

Vand.

Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

Forbrug pr. strøg

1 m²/liter ved første lag ved fuldspartling på ujævnt underlag. Ved 2. lags spartling reduceres forbruget.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.
Massen indeholder aluminiumsilikat, og man skal derfor bruge en støvmaske og beskytte øjnene med øjenbeskyttelse ved slibning.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	23 °C
Lufttemperatur	23 °C

Støvtør	Ca. 24 time(r) (varierer med tykkelse og tørringsbetingelser)
Kan overmales efter	24 time(r)

Eksempel på, hvordan tørretider for lufttørrende spartel ændres ved forskellig Relativ Fugtighed og temperatur

Tørretiden angives i timer.

Temperatur

Relativ Fugtighed (R.F.)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denne tabel viser et eksempel på ændring i tørretider for 2. gangs spartling af gipspladesamlinger. **Undgå spartling ved tørretider angivet i felterne med røde tal. Afvigelser fra dette kan have negative konsekvenser for spartlingsarbejdet!**

Brugsanvisning

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning.

Blanke underlag rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling** og slibes matte.

Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand og andre urenheder.

Underlag	Behandling
Spartling af beton, letbeton, puds, gips-/bygningssplader, gammelt tapet og glasvæv/-filt:	Slib overfladerne let og afstøv. Påfør JOTUN Rullespartel Medium Universal . Afret spartelmassen med en spartel. Første lag spartel skal påføres meget fyldigt og skal helt dække underlagets struktur og farve. Læg normal mængde på fra 2. lag. Når første spartellag er tørt og gennemhærdet, kan andet lag påføres. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling. Udfyldninger større end 4 mm skal lægges i flere lag.
Nye gipsplader:	Ved spartling af samlinger på nye gipsplader anvendes JOTUN Rullespartel Medium Universal sammen med sparteltape/-strimmel. Jotun anbefaler, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Miljømærkning



Godkendelser

CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevnedeklaration for produktet (DoP).

CE
JOTUN AS PO BOX 2021 3202 Sandefjord Norway
22 EN 15824 Adhesion: >0,3 MPa Reaction to fire: B 3A-EN 13963 Flexural strenght: >320 N Reaction to fire: A

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.