

Wood Expert Klarlakk

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en 1-komponent isocyanatmodificeret, langoliet alkyd med høj glans. Indeholder UV-filter.

Egenskaber og fordele

Har god vand og slitage resistens og giver god fleksibilitet.

Anvendelsesområde

Anvendes på alle træflader over vandlinjen.

Produktdata

Emballagestørrelse (typisk):	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
------------------------------	-----------------	----------------------------

Wood Expert Klarlakk	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5
----------------------	------------	------------

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Fås i følgende baser

Kulører	Klar
Generisk type:	alkyd
Tørstofindhold efter volumen:	48 ± 2 volumen%
Densitet:	0.926 g/cm ³ beregnet
Flammepunkt:	54 °C
VOC for brugsklar blanding:	Produktet indeholder max 435 g/l VOC.

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel designet til lakker.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Filmtykkelse og spredeevne pr. strøg

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Vådfilmstykkelse	60	–	80	µm
Tørfilmstykkelse	30	–	40	µm
Teoretisk rækkeevne	16	–	12	m ² /l

Fortynder/Rengøringsmiddel

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tørre- og hærdetid

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%	50%
Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C

Berøringstør	18 time (r)	10 time (r)	6 time (r)	4 time (r)
Håndteringstør / Tør til at kunne gå på	48 time (r)	36 t	24 time (r)	18 time (r)
Kan overmales efter	48 time (r)	36 t	24 time (r)	18 time (r)

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Håndteringstør / Tør til at kunne gå på: Minimumtid inden produktet kan tåle, at man går på den uden permanente mærker, aftryk eller andre fysiske skader.

Kan overmales efter / Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Brugsanvisning

Forarbejde

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder. Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag.

Forbehandling

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 7 eller cellulosefortynder efterflugt af en let slibning. Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning. Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Fjern slibestøv.

Grunding

Påfør 1-3 strøg Wood Expert Oljegrunding, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget. Alternativt, påfør et strøg af produktet, der er fortyndet 20-30 % med den anbefalede Jotun Thinner.

Topstrøg

Påfør 3 strøg. Let slibning med P240-P320 anbefales mellem hvert lag.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Wood Expert Klarlakk

48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Affaldshåndtering

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Produktregistreringsnummer: 4559152

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifoulinger, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S

Jernet 6

6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 32 00

Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.