

## JOTAPROFF Prima Wall 25

### Produktbeskrivelse

#### Type

Slidstærk, halvblank vandfortyndbar akrylbaseret dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug.

#### Egenskaber og fordele

Har høj mekanisk slidstyrke. Meget god vedhæftning på underlaget.

#### Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg, hvor der ønskes et halvblank underlag.

#### Underlag

Til vægge på underlag som bygnings-/gipsplader, overmalbart tapet, glasvæv/-filt, puds, beton og spartel.



### Produktdata

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballagestørrelser</b>          | Iht. den til enhver tid gældende prisliste.                                          |
| <b>Fås i følgende baser</b>         | A-base                                                                               |
| <b>Toning</b>                       | Tones i <b>Jotun Multicolor</b> . Indtil 10% med <b>Jotun Multicolor</b> tonepasta.  |
| <b>Glansgrad</b>                    | 25 halvblank                                                                         |
| <b>Generisk type</b>                | Akrylbaseret dispersionsmaling.                                                      |
| <b>Tørstofindhold efter volumen</b> | 38 ± 2 volumen%                                                                      |
| <b>Litervægt</b>                    | 1.24                                                                                 |
| <b>VOC for brugsklar blanding</b>   | EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC. |
| <b>Vaskeklasse</b>                  | EN 13300:2022 vaskeklasse 1, ISO 11998:2006                                          |

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for airless spray

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

### Rækkeevne og filmtykkelse

|            | Forbrug pr. strøg<br>(m <sup>2</sup> /liter) | Filmtykkelse pr. lag<br>(µm) |                |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|
|            |                                              | Våd (beregnet)               | Tør (beregnet) |
| Anbefalet: | 8 - 10                                       | 100 - 125                    | 38 - 48        |

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

### Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Relativ Fugtighed (R.F.) | 50%   |
| Lufttemperatur           | 23 °C |
| Overfladetemperatur      | 23 °C |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Berøringstør        | 0,5 time(r) |
| Kan overmales efter | 2 time(r)   |
| Klar til brug       | 24 time(r)  |
| Gennemhærdet        | 4 uger      |

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**.  
Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Grunder**.

| Underlag                               | Behandling                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umalede, sugende underlag:             | Umalede, sugende underlag som tapet og umalede pudsoverflader skal grundes inden overmaling. Jotun anbefaler JOTAPROFF Primer.<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 25</b> . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. |
| Tidligere malet:                       | Gammel blank/halvblank maling grundes med <b>JOTUN Hæftegrunder Universal</b> .<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 25</b> . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.                                                |
| Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.: | Grundes med <b>JOTUN Knast- og Spærregrunder</b> .<br>Topstrøg: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 25</b> . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.                                                                             |

## Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

## Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Green Building Standard

Svanemærket (2096 0002)

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

BREEAM International (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).

- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.1 (2023)/BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Mønster gyldigt niveau. VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (10 g/l) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

- Mat 02: Produktets sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer på den norske prioritetsliste (A20-liste) og REACH godkendelses-/autorisationsliste – Bilag XIV, forbud og restriktioner – Bilag XVII og SVHC-kandidatliste.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (30 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S

Jernet 6

6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 32 00

Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske

(Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.  
Find din nærmeste Jotun forhandler på [www.jotun.dk](http://www.jotun.dk).