

VISIR Oljegrunding pigmentert

Produktbeskrivelse

Type

Vandafvisende grunder med fungicider mod træødelæggende svampe.



Egenskaber og fordele

Binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning til den videre behandling. Produktet indeholder middel mod træødelæggende svampe og overfaldeskimmel.

Den specielle pigmentering beskytter træværket mod skadeligt UV-lys og har en farve, der ligner træværk. Forstærker overfladen og gør den vandafvisende. Giver malingsystemet længere holdbarhed.

Anvendelsesområde

Anvendes på alt nyt og vejrslidt træværk udendørs inden påføring af dækkende træbeskyttelse. I den kolde årstid (under +5°C) skal **VISIR Oljegrunding klar** anvendes.

Betingelser for anvendelse

Max. forbrug (4 m²/l) må ikke overskrides.

Må ikke anvendes på materialer, der kommer i direkte kontakt med fødevarer eller foder. Under påføring skal jord afdækkes.

Må ikke anvendes i nærheden af overfladevand. Afrending til overfladevand skal forhindres.

Må ikke anvendes på materialer, der kommer i direkte kontakt med vand eller jord.

Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Brug biocidprodukter forsvarligt. Læs altid etiketten og produktinformation inden brug.



Vann og
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Kulører

Tilnærmet træværk.

Generisk type

Grunder baseret på specielle alkydolier.

Tørstofindhold efter volumen

40 ± 2 volumen%

Litervægt

1

pH værdi

7.5 til 8.5

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug.

Hvis **VISIR Oljegrunding pigmentert** anvendes under en transparent lasur, kan det give en anden farve end vist på farvekortet/opstrøgsprøver. Lav prøveopstrøg. Under transparent lasur anbefales **VISIR Oljegrunding klar**.

Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig lasur, skal rengøres til bart træværk, da gammel linolie kan forårsage blæredannelse ved behandling med lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling.

Brug engangshandsker ved håndtering af dette produkt. Det er vigtigt at skifte handsker efter et stykke tid af hensyn til holdbarhed mod kemikalier samt gennemtrængningstid.

Påføringsværktøjer / -metoder

Brug en grundingspensel, undgå at tørstryge. Afslut ikke på tværs af træværket, men påfør **VISIR Oljegrunding pigmentert** helt ud i træværkets længderetning. Grundingen stryges godt ud, da produktet ikke skal danne film på overfladen. Aftør eventuel overskydende grunder fra intakte underlag.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet, uhøvlet træværk: 4 – 7

Anbefalet, høvlet træværk: 6 – 8

Kommentarer: Max. forbrug (4 m²/l) må ikke overskrides.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	15°C	5°C
Overfladetemperatur	23 °C	15°C	5°C

Kan overmales efter 24 time(r) 48 time(r) 72 time(r)

TØRKETID	Overmalbar/	0t	1 dg	2 dg	3 dg	Ved ca. 50 %	+23° C	
TØRKETID	Övermålningsbar					luftfugtighed	+15° C	
TØRRETID							+5° C	

Brugsanvisning

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

Underlag	Behandling
Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger:	Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN Husvask og afrenses med stålkardæsk.
Tidligere behandlet træværk:	Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask . Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning. Skyl godt med rent vand.
Vinduesrammer:	Vinduesrammer rengøres med JOTUN Kraftvask . Skyl godt med rent vand.

Grunding

Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg **VISIR Oljegrunding pigmentert**. Grundingen skal stryges godt ud.
Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.
Træværket skal færdigbehandles med ønskede produkter inden 1 måned.
For bedst mulig beskyttelse kan træværk, der er grundet om vinteren ved lave temperaturer, påføres 1 x **DEMIDÉKK Oliemaling**, **JOTAPROFF Oliemaling** eller **JOTAPROFF Oliedekkkbeis** før træværket færdigbehandles med ønsket topstrøg det efterfølgende forår.

Topstrøg

Kan overbehandles med alle Jotuns dækkende træbeskyttelser og malinger.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Tom emballage, rester af grunder og tilsølet materiale skal afleveres til containerplads iht. lokale forskrifter. Procesvand behandles på samme måde. Fjern mest mulig grunder fra værktøjet, fx med **JOTUN Penselrens**. Flydende grunder må ikke hældes i afløb eller kloak og skal ligeledes bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Certifikater

Godkendt iht. BPD, Godkendelsesnr. BPD-reg.nr. 734-2

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2210918

Sikkerhedsregler

0-3

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.