

Shipolin

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en alkydbaseret thixotropisk topcoat.

Egenskaber og fordele

Den har en glansfinish med fremragende nivelerende egenskaber. Den har en glansfinish med god bevarelse af glansen. Nem at påføre.

Anvendelsesområde

Topstrøg velegnet til træ-, glasfiber- og stålkonstruktioner over vandlinjen på fritidsbåter. Produktet kan også bruges til hoveddøre, flagstænger, garageporte, udendørsmøbler og andre træoverflader.



Produktdata

Emballagestørrelse (typisk):	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
------------------------------	-----------------	----------------------------

Shipolin	1 / 3	1 / 3
----------	-------	-------

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Fås i følgende baser

Kulører	Iht. farvekort.
Generisk type:	alkyd
Tørstofindhold efter volumen:	47 ± 2 volumen%
Densitet:	0.928 til 1.131 g/cm ³ beregnet
Flammepunkt:	62 °C
VOC:	425 g/l US EPA method 24
VOS-Solvent Emission Directive:	3.57 g/kg SED (1999/13/EC)

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Brug en børste af høj kvalitet med naturhår (grævling eller okse).

Rulle: Anvend 2 mm nap foam ruller eller 5 mm nap naturhårs ruller

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Filmtykkelse og spredeevne pr. strøg

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Vådfilmstykkelse	65	–	110	µm
Tørfilmstykkelse	30	–	50	µm
Teoretisk rækkeevne	15.7	–	9.4	m ² /l

Fortynder/Rengøringsmiddel

Fortynder: Jotun Thinner No. 2 (JOTUN White Spirit)

Tørre- og hærdetid

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	8h	6h	4h	2h
Håndteringstør / Tør til at kunne gå på	20h	14h	6h	3h
Kan overmales efter	36h	18h	16h	12h

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Håndteringstør / Tør til at kunne gå på: Minimumtid inden produktet kan tåle, at man går på den uden permanente mærker, aftryk eller andre fysiske skader.

Kan overmales efter / Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Brugsanvisning

Forarbejde

Overflader med fedt, olie eller anden forurening rengøres med anbefalet Jotun Yachting rengøringsmiddel.

Højtryksrens med ferskvand efterfulgt af slibning med korn P280-P360 er nødvendigt.

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Anbefalet primertype

Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Topstrøg

Påfør 2 strøg.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Shipolin

48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Affaldshåndtering

N/A

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Produktregistreringsnummer: 825089

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifoulinger, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Udgivelsesdato: 05.06.2025

Produktkode: 9215

Produkt familie
kode: 835

Side: 3/4

Denne TDS dækker følgende produktkoder: 9215

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) og Drift og Vedligeholdelse (DV) for dette produkt.

Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.