

JOTUN Imprægnering Mur og Sten

JOTUN Impregnering mur og stein

Produktbeskrivelse

Type

Mineralsk baseret, klar og ikke-filmdannende imprægnering med særdeles god indtrængning.

Egenskaber og fordele

Danner kemisk forbindelse til det mineralske underlag og følger pudsens bevægelser ved skiftende temperaturer. Reducerer vandindtrængning og samtidig tillades fugt i underlaget at slippe ud. Herved reduceres faren for frostsprængninger, saltudslag og varmetab gennem væggen/muren. Gør rengøring nemmere og misfarver ikke underlaget.

Anvendelsesområde

Anvendes som vand- og smudsafvisende behandling på ubehandlede teglsten, puds, gasbeton (Yton, Siporex), sugende natursten etc., dvs. KUN på mineralske, sugende underlag. Uegnet til gips. Uegnet til indendørs brug. Kan anvendes i system med Jotuns Murprodukter.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Kulører	Klar, farveløs.
Generisk type	Oligomer-siloxane basis
Tørstofindhold efter volumen	5.1 ± 2 volumen%
Litervægt	0.8
Flammepunkt	61 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 750 g/l. Produktet indeholder max 750 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Klar til brug. NB! Må ikke påføres underlag, som tidligere er behandlet med organisk maling. Underlaget skal være mineralsk og sugende. Kan anvendes ved temperaturer ned til -10°C, hvis overfladen er tør, is og rimfri. **JOTUN Imprægnering Mur og Sten** kan overmales med **JOTUN Mur Grunder** og **JOTUN Mur Akryl Maling**. Da produktet er farveløst, anbefales påføringen opdelt i mindre felter for at undgå helligdage og skjolder. Start påføringen nedefra og op.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres med grov naturfiberpensel eller lavtryksprøjte i én arbejdsgang nedefra og op indtil underlaget er mættet.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN White Spirit Lavaromatisk, sæbe og vand.

Fortynder

JOTUN White Spirit Lavaromatisk.

Rækkeevne og filmtykkelse

		Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Kommentarer:	Teglsten: 0,5-2 m ² /l		
	Puds: 1-2 m ² /l		
	Beton: 2-4 m ² /l		
	Gasbeton: 0,5-2 m ² /l		

Tørretider

Tørretiden er afhængig af underlagets temperatur (min. -10°C), sugeevne i underlaget, fugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur	10°C	23 °C
----------------	------	-------

Støvtør	4 t	
Kan overmales efter	10 t	5 t

OVERMALBAR/ÖVERMÅLNINGSBAR:

0t 5t 10t

+23°C **+10°C** Ved/vid ca. 50% luftfugtighed

Brugsanvisning

Forarbejde

Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Ved behandling af teglsten er det vigtigt, at fuger er uden sprækker inden imprægnering.

Yderligere information

Jotun Imprægnering Mur og Sten kan overmales med de fleste produkter.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1926957

Sikkerhedsregler

3-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.