

A moulded quality high-density flexible polyurethane

En støbt fleksibel polyurethan af høj densitet

Un polyuréthane flexible moulé de haute densité

Ein hochwertiger, hochdichter flexibler Polyurethanschaum

Poliuretano moldeado flexible de alta calidad y densidad

Poliuretano flessibile stampato di qualità ad alta densità

Formowany, wysokiej jakości elastyczny poliuretan o wysokiej gęstości

Orac nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM205 - 05/2024 EN/DK/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

Product range

Produktudvalg


Gamme de produits

Produktreihe

Gama de productos

Gamma di prodotti

Gama produktów



Skirting boards (ref. + F)

Fodpaneler (ref. + F)

Plinthes (réf. + F)

Sockelleisten (Ref. + F)

Zócalos (ref. + F)

Battiscopa (rif. + F)

Listwy przypodłogowe (odn. + F)

Cornices (ref. + F)

Stuklister (ref. + F)

Corniches (réf. + F)

Eckleisten (Ref. + F)

Cornisas (ref. + F)

Cornici (rif. + F)

Gzymsy (odn. + F)

Panel mouldings (ref. + F)

Paneler (ref. + F)

Corniches (réf. + F)

Wandleisten (Ref. + F)

Molduras (ref. + F)

Modanature (rif. + F)

Listwy ścienne (odn. + F)

Indirect lighting (ref. + F)

Indirekte belysning (ref. + F)

Profils d'éclairage indirect (réf. + F)

Indirekte Beleuchtung (Ref. + F)

Iluminación indirecta (ref. + F)

Illuminazione indiretta (rif. + F)

Listwy oświetleniowe (odn. + F)

3D Wall covering

3D Vægpaneler

Revêtement mural 3D

3D Wandverkleidung

Revestimiento de pared 3D

Rivestimento 3D

Panele ścienne 3D

Product advantages

Produktfordele

Avantages produits

Produktvorteile

Ventajas del producto

Vantaggi del prodotto

Zalety produktu



Flexible material for bending in various directions, for creative applications

Fleksibelt materiale der kan bøjes i forskellige retninger, til kreative applikationer
Matériau flexible pouvant être plié dans différentes directions, pour des applications créatives
Flexibles Material zum Biegen in verschiedene Richtungen, für kreative Anwendungen
Material flexible para doblar en diversas direcciones, ideal para aplicaciones creativas
Materiale flessibile da piegare in varie direzioni, per applicazioni creative
Elastyczny materiał do gięcia w różnych kierunkach, do kreatywnych zastosowań



Only interior use

Kun til indendørs brug
Pose à l'intérieur
Nur für Innenräume
Para aplicaciones interiores
Solo per applicazioni interne
Tylko do użytku wewnętrznego



Knock resistant

Slagfast
Résistant aux chocs
Stoßfest
Resistente a golpes
Resistente agli urti
Odporność na uderzenia



Sharp edges for an optimal design

Skarpe kanter for et optimalt design
Profils à lignes saillants pour une conception optimale
Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
Líneas pronunciadas para un diseño óptimo
Dettagli definiti per un design ottimale
Ostre krawędzie dla optymalnej konstrukcji



Ease of cutting and installation

Nem at skære og installere
Facile à recouper et à installer
Einfach zu sägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar
Facile da tagliare e installare
Łatwość cięcia i montażu



Can be sanded

Kan slibes
Peut être poncé
Schleifbar
Se puede lijar
Può essere carteggiato
Możliwość szlifowania



Resistant to most common cleaning detergents and moisture

Modstandsdygtig overfor de fleste almindelige rengøringsmidler og fugt
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting

Nem at afslutte med en kvalitetsmaling. Kun UV-stabil efter den afsluttende maling
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu


Pliability

Bøjelighed
Malléabilité
Biegsamkeit
Flexibilidad
Flessibilità
Elastyczność

**See the overview with the ways in which the mouldings can be bent and the minimal radius possible**

Se oversigten over de måder, hvorpå profilerne kan bøjes, og den minimale radius, der er mulig
Voir les façons dont les cadres peuvent être pliés et le rayon minimum possible
Dies sind die Möglichkeiten, wie die Profile gebogen werden können sowie der minimal mögliche Radius
Consulta las opciones de flexión según su posición y el radio mínimo posible
Vedere i modi in cui i profili possono essere piegati e il raggio minimo possibile
Zobacz przegląd sposobów gięcia listew i minimalnego możliwego promienia


INSTALLATION VIDEO
ORAC FLEX




Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)	Flex Radius	R min (cm)	R* min (cm)
C211F	250		CX100F	200		SX104F	40		P3020F	50	180	W108F	30	40
C213F	280		CX106F	360		SX105F	30		P4020F	40	200	W109F	30	40
C215F	160		CX109F	160		SX118F	40		P4025F	70		W110F	30	40
C217F	380		CX110F	180		SX137F	40		P5021F	20	70	W111F	30	40
C220F	400		CX123F	280		SX138F	40		P7070F	30	230	W114F	30	40
C230F	150		CX124F	160		SX155F	30		P8020F	40	130	W116F	30	40
C240F	270		CX127F	240		SX157F	35	260	P8030F	20	70	W119F	30	40
C250F	70		CX188F	110		SX162F	20	80	P8040F	30		W214F	30	40
C321F	140		CX189F	90		SX163F	35		P8050F	80	200			
C333F	300		CX190F	30	130	SX165F	40		P9010F	40	310	WX205F	30	40
C334F	380		CX199F	200		SX172F	35		P9050F	20	60	WX210F	30	40
C339F	380					SX173F	45		P9900F	20	250	WX211F	30	40
C341F	400					SX180F	45							
C373F	100					SX182F	35	100	PX103F	20	80			
C901F	600					SX183F	40		PX120F	30	110			
C902F	600					SX184F	45		PX144F	20	220			
						SX187F	40		PX175F	30	80			
						SX194F	25	80	PX198F	70				
						SX195F	30		PX201F	30	80			
						SX207F	40		PX202F	60	150			
									PX209F	20	70			
						DX174F	60	300						

Orac characteristics


Orac egenskaber
Orac caractéristiques
Orac Eigenschaften
Características de orac
Caratteristiche di orac
Charakterystyka Orac

**Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting**

Primede produkter, som kræver maling med kvalitetsmaling. Ikke UV-resistente. Kun UV-stabile efter den afsluttende maling
Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final
Prodotti primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità. Non resistenti ai raggi UV. Stabili ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu

**Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives**


Modstandsdygtig over for opdeling. Dimensionelt stabil ved korrekt installation i henhold til instruktionerne og brug af DecoFix-klæbemidler.
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix
Odporny na pęknięcie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix

**Integrated V-fix for easy glueing**

Integreret V-fix for nem limning
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag
V-fix integrado para un pegado fácil
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia

**Heat resistance: max. 65°C | 149°F**


Varmebestandighed: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: max. 65°C
Resistencia al calor: máx. 65°C
Resistenza al calore: max. 65°C
Odporność na ciepło: maks. 65°C

**Acoustically neutral**

Akustisk neutral
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro
Acusticamente neutro
Neutralny akustycznie

Technical info


Teknisk information
Informations techniques
Technische Informationen
Información técnica
Informazioni tecniche
Informacje techniczne

**Composition: flexible Polyurethane**


Sammensætning: Fleksibel polyurethan
Composition: Polyuréthane flexible
Inhaltsstoff: Weiches Polyurethan
Composición: Poliuretano flexible
Composizione: Poliuretano flessibile
Skład: elastyczny poliuretan

**Ozone depletion factor: 0 (CFC free)**

Ozonudtærringsfaktor: 0 (CFC-fri)
Facteur de dilution d'ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)

**Hardness: > 45 shore A**


Hårdhed: > 45 shore A
Dureté: > 45 shore A
Härte: > 45 shore A
Durezza: > 45 shore A
Twardość: > 45 Shore A

**Density: ±300 kg/m³**

Densitet: ±300 kg/m³
Densité: ±300 kg/m³
Dichte: ±300 kg/m³
Densidad: ±300 kg/m³
Densità: ±300 kg/m³
Gęstość: ±300 kg/m³

**Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%**

Vandabsorption (efter 24 timer): < 0,1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0,1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%
Assorbimento dell'acqua: < 0,1%
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0.1%


**Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).**

Indendørs VOC (Volatile Organic Compounds) indåndingsrisiko, skala fra A+ (meget lav emission) til C (høj emission).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).
Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Purotouch®: A+ VOC 0%

Storage and installation conditions

Opbevarings- og installationsforhold
Conditions d'installation et de stockage
Lager- und Installationsbedingungen
Condiciones de almacenamiento y de instalación
Condizioni di stoccaggio e installazione
Warunki przechowywania i instalacji



Installation

Installation
Installation
Installation
Instalación
Installazione
Instalacja



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Se alle vores videoer online
Regardez toutes nos vidéos en ligne
Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
Consulta todos nuestros vídeos online
Guardate tutti i nostri video online
Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

KUN FULD GARANTI MED DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTIA COMPLETA SOLO SE UTILIZA DECOFIX
GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Se hvilke limtyper der skal bruges, og beregn den mængde, du har brug for, for at opnå den perfekte installation
Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
Vea qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji

1



Joints between mouldings

Fuger mellem profiler
Joints entre les profils
Nahtverbind. zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Giunte tra i profili
Połączenia między listwami



DecoFix Ultra

Polymer-based adhesive

FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



2



Seal wall/ceiling

Forsegl væg/loft
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Collante per parete/soffitto
Mocowanie do ściany/sufitu



Interior, porous and dry surface

Indendørs, porøs og tør overflade
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas
Superficie interna, porosa e asciutta
Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



Heavy profiles

Tunge profiler
Grandes moulures
Große Profilen
Perfiles pesados
Profili pesanti
Ciężkie profile



Exterior, non-porous or humid surface

Udendørs, ikke-porøs eller fugtig overflade
extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
Außen, nicht-saugfähige Untergründe oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
Esterno, superficie non porosa o umida
Zewnętrzna, nieporowata lub wilgotna powierzchnia



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft
FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



DecoFix Power

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft



3



Filler & finishing

Filler & afslutning
Enduit et finition
Verfugen und Endbearbeitung
Relleno y acabado
Stucco e finitura
Wypelnienie i wykończenie



DecoFiller

Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



Paint

Maling
Peinture
Farbe
Pintura
Pittura
Farba



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Vores produkter har en mat grundet overflade med fremragende vedhæftning til maling. UV-stabil kun efter den afsluttende maling. Brug vandbaseret maling eller test alternative produkter. Orac påtager sig ikke ansvar for resultaterne efter manipulation. Følg malerleverandørens instruktioner.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.