

Skovgaard & Frydensberg

TRÆOLIE, Udendørs



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Træolie har en meget kraftig indtrængningsevne, som gør den særdeles velegnet til alle træsorter, også olieholdige som f.eks. teak og hardwood sorter. Træolien benyttes udendørs på tidligere behandlede som ubehandlede overflader, og træolien kan arbejde med træets bevægelser. Træet vil fremstå med en livfuld mættet glød, der fremhæver træets struktur og åretegning og fladerne vil være smuds og vandafvisende. Vi anbefaler ikke, at træolien uden pigmenter anvendes til egetræ.

Indeholder

Koldpresset linolie, vegetabilsk terpentin, antiskimmelmiddel (fungicid) og tørrelse.

Rækkeevne

1 liter rækker til ca. 8-12 m² afhængig af træet.

Emballage størrelser

0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.

Glans

Ingen.

Opløsningsmiddel

Vegetabilsk terpentin.

Fortynding

Ingen / klar til brug.

Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude, og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF. Anbefales ikke at bruge olien under 6°C. Gennemtør efter ca. 24. timer.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel. Sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 Overskydende olie aftørres med tørre og fnugfrie klude 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ønskes en finere overflade kan vandslibningspapir (korn 400-1000) bruges med slibe-klods. Slib i træets længderetning med rigelig olie og tør grundigt efter med en ren og tør klud. Denne metode anvendes, også hvis overfladen er blevet fedtet/klæbrig.
- 9 Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendig.
- 10 Tørretiden er ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF, afhængig af træets overflade.
- 11 Vedligehold af træolie afhænger af vind og vejr, samt om der er brugt en pigmenteret olie eller natur. En farvet olie skal behandles ca. hvert 3-4. år. Træolie natur har en kortere holdbarhed, og skal derfor behandles 1-2 gange om året. Ovenpå en pigmenteret olie kan bruges natur, når man har opnået den ønskede farve.
- 12 Oliemættede klude kan selvantænde. Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.

=